# Placomix® **Finition**

Un enduit de SURFAÇAGE pour une **FINITION PARFAITE!** 

La gamme des enduits prêts à l'emploi Placomix® PRO s'agrandit avec un enduit de lissage.



Airless®





Qualité élevée

Qualité très élevée



chantier







### La gamme Placomix® PRO



pour jointoiement









• Prêt à l'emploi, sans malaxage

Les +

- Temps ouvert important
- Excellent pouvoir garnissant
- Ponçage facile
- Finition lisse et très blanche



## Un enduit de **SURFAÇAGE** pour une **FINITION PARFAITE!**

#### **Description**

Enduit de surfaçage prêt à l'emploi destiné à la préparation des supports avant travaux de peinture ou avant pose de revêtements muraux légers.

Caractérisation selon la norme NF-T 36-005 : famille III, catégorie 2.

Codification selon la NF-T 30-608 :  $G_3E_5S_2V_0W_0A_0C_0$ .

#### Domaine d'emploi

**Lissage et finition des surfaces sur tous types de support** : plaques de plâtre, plâtres, carreaux de plâtre, ciment, béton (se référer aux DTU 59.1 et 59.4 en vigueur pour la préparation des supports).

Utilisation en intérieur : murs et plafonds.

#### Mise en œuvre

**Epaisseur d'application** : maximum 1 mm par passe, ponctuellement 3 mm. **Consommation** : environ 0,4 à  $2 \text{ kg/m}^2$  en fonction du nombre de passes et du type de support.

**Recouvrement** : attendre le séchage total.

Nettoyage des outils : à l'eau.

Ponçage: grain du papier de 150 à 180.

#### **Conditions d'application**

Ne pas appliquer par des températures <5°C ou >30°C, ni par hygrométrie >75%.

#### Stockage

9 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs (>30°C).

#### Niveaux de qualité de finition\*





Application manuelle



Système Airless®

### Conseils application Airless®

- Débit minimum de 5 litres/minute
- Buses : 5.33 5.35
- Prendre soin d'enlever le filtre de la pompe AIRLESS®.

	Q1	Q2	Q3	Q4		
Niveau de finition	Plaques jointoyées Marques d'outils, stries, bavures autorisées	Surface plane et lisse Qualité visuelle normale	Surface plane et lisse Qualité visuelle élevée	Surface plane et lisse Qualité visuelle très élevée		
Qualité apparente à la lumière	-	Normale	Améliorée	Supérieure		
Etapes attendues pour l'application	Collage et remplissage		Collage et remplissage			
	Recouvrement des éléments de fixation		Recouvrement des éléments de fixation			
	-	Transition continue entre les plaques	Transition continue entre les plaques			
	-	-	Enduisage plus large des joints			
	-	-	Ratissage avec une épaisseur d'enduit <b>&lt;1mm</b> pour boucher les pores du papier	Enduisage pleine plaque avec une épaisseur d'enduit >1mm pour boucher les pores du papier		
Guide de choix	Placomix	u Placomix	Placomix ou Placomix	+ Placomix		

Produit	Code article	Code EAN Unité Consom.	Conditionnement	Poids		Délai
rroddie			de vente	Seau	Palette	Indicatif
Placomix® Pro Finition	A83680033	349625034648	Palette de 33 seaux	25 kg	0,83 T	J + 2

**-4311 - Oct. 2017 •** Placoplatre - 34, avenue Franklin Roosevelt - 92150 Suresnes - 5.A. au capital de 10 000 000 € - R.C.S. Nanterre 729 800 706 - www.placo.fr