

Lissage - Garnissage

SERPO ALX

Enduit de lissage
très garnissant 2 en 1
Finition parfaite
et ponçage facile

SUPPORTS

- Béton banché
- Plaque de plâtre
- Enduit de ciment, carreaux de plâtre, plâtre
- Anciennes peintures avec application d'une sous-couche ou impression micro-poreuse
- Autres supports, nous consulter

Avant toute application, s'assurer que les fonds sont sains, secs, solides et propres, conformément au DTU 59.1 et 59.4 actuellement en vigueur.



LES + PRODUITS

Très bon pouvoir
garnissant
Finition lisse et blanche
Ponçage facile
Faible retrait





Lissage - Garnissage

SERPO ALX

MISE EN ŒUVRE

- Matériel**.....Machine de projection Airless® débit minimum de 5 litres/minute. Buse 5.33-5.35, lame à enduire, couteau de peintre.
- Préparation**Malaxer le produit avant projection, ne pas diluer. Prendre soin d'enlever le filtre de la pompe Airless®.
- Conditions**.....Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement**Attendre le séchage total.
- Ponçage**.....À partir de 150 et plus fin.
- Nettoyage**.....À l'eau après emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**.....Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur**Blanc.
- Champ d'application**Q4 selon norme européenne EN 13963.
- Caractérisation**.....Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2.
- Classification**.....Conforme à la norme EN 16-566.
Codification selon EN 16-566 : G₃S₂V₀W₀A₀C₀.
- Densité**.....1,7 ± 1% - pH : 8,5 ± 1.
- Composition**.....Liants cellulose et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**.....a2, s1 - d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**.....Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité/palette
Sac de 25 kg	3496250458819	40
Seau de 25 kg	3496250458031	33



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr