

Garnissage

Enduit de garnissage prêt à l'emploi



Enduit de dégrossissage en pâte pour égaliser les surfaces à fortes irrégularités

SUPPORTS

Béton, brique, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment, ...

LES + PRODUITS

Mise en œuvre facile
Bonne glisse
Haut pouvoir garnissant





Garnissage

Enduit de garnissage prêt à l'emploi

MISE EN ŒUVRE

- Matériel**..... Couteau à enduire / lisseuse.
- Préparation** 1/ Préparer le support en grattant pour retirer les éléments susceptibles de se détacher du mur.
2/ Appliquer directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire.
- Conditions**..... Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.
- Recouvrement** 24/48H en fonction des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition** Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur** Blanc crème.
- Caractérisation** (NF T 36-005) : famille III - classe 2.
- Classification** (EN 16566) : G₃S₂V₀W₀A₀C₀R₀.
- Densité** 1,2 ± 1% - pH : 9 ± 0,5.
- Composition** Liants cellulose et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu** a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.** Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité
10 kg	3496250462342	Seau

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr