

Plâtre

Plâtre de paris



Plâtre naturel pour reboucher, réaliser des moulages et sceller

SUPPORTS



Béton, brique, plâtre, carreau de plâtre, plaque de plâtre, ciment, ...

LES + PRODUITS

Prise rapide

Onctueux

Facile à mélanger, couler et démouler





Plâtre

Plâtre de paris

MISE EN ŒUVRE

Matériel..... Couteau à enduire.

Préparation En rebouchage/Scellement :
1/ Préparer le support à reboucher en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur.
2/ Préparer l'enduit en introduisant progressivement la poudre dans l'eau. Veillez à bien respecter les proportions de gâchage.
3/ Appliquer directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire. Dans le cas du scellement introduire le boitier et appuyer pour le faire adhérer à l'enduit.

Taux de gâchage 0,6 L pour 1 kg de poudre.

Conditions Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.

Recouvrement 24/48H en fonction des conditions climatiques.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Définition Enduit en poudre délayable à l'eau.

Couleur Blanc.

Caractérisation (NF T 36-005) : famille III - classe 3.

Classification (EN 16566) : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.

Densité $1,2 \pm 1\%$ - pH : $9 \pm 0,5$.

Composition Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.

Classement au feu a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.

Directives C.O.V. Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité
1 kg	3496250459229	Carton de 12 boites



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage.