



Application intérieure & extérieure

LUTÈCE® GROS

Plâtre pour le dégrossissage en intérieur et l'enduisage extérieur avec ajout de chaux et sable



Bénéfices

• **Productivité chantier**

Plâtre souple et onctueux

• **Solution esthétique**

Enduisage extérieur traditionnel

Description

Couleur	Blanc
Type d'application	Manuelle

Caractéristiques techniques

Général

Taux de gâchage	à saturation (100%)
Type de plâtre	B1/20/2 Plâtre de construction
Granulométrie	Gros
Type de produit	Plâtre traditionnel

Performances

Réaction au feu	A1
-----------------	----

Références

DTU de référence:	25-1
Numéro DoP	PEM001
Etiquette Sanitaire	A+

Mise en oeuvre

Durée d'utilisation	env. 30 minutes
Délai minimum avant finition	4 semaines (selon la saison et l'aération des locaux)
Epaisseur mini d'application	Enduisage : 8 mm
Consommation moyenne par cm d'épaisseur	8
Epaisseur moyenne d'application	10 mm

Logistique

Durée de conservation (DLU)	6 mois
-----------------------------	--------

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids moyen (kg)	Epaisseur (m)	Longueur (m)	Largeur (m)	Délai
L10150A4101	Lutèce® Gros 25kg 63sc	3496250150188	Palette de 63 sacs de 25 kg	25	0,12	0,5	0,35	J+2
L10150A6100	Lutèce® Gros 40kg 40sc	3496252000665	Palette de 40 sacs	40	0,14	0,6	0,39	J+2