

Extérieur

# Enduit de rebouchage extérieur en poudre



Enduit de rebouchage en poudre pour l'extérieur

## SUPPORTS




Façade.

Béton banché, brique, agglomérés de ciment creux.

Ancien carrelage.

## LES + PRODUITS

Sans limite d'épaisseur  
Permet la reconstitution d'éléments architecturaux

 MANUEL	 EXTÉRIEUR	TEMPS D'UTILISATION <b>45 min</b>
CONSOMMATION 1 kg pour reboucher un volume d'1 L	ÉPAISSEUR Sans limite 	TEMPS SÉCHAGE <b>24-72H</b>





## Extérieur

# Enduit de rebouchage extérieur en poudre

### MISE EN ŒUVRE

**Matériel**.....Couteau à enduire.

**Préparation** .....1/ Préparer le support à reboucher en grattant les parties susceptibles de se décoller du mur.  
2/ Préparer l'enduit en introduisant progressivement la poudre dans l'eau. Veillez à bien respecter les proportions de gâchage.  
3/ Appliquer directement sur le support à l'aide d'un couteau à enduire..

**Taux de gâchage** .....0,5 L d'eau pour 1 kg de poudre.

**Conditions**.....Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieure à 75%.

**Recouvrement** .....24/72H en fonction des conditions climatiques.

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Définition**.....Enduit en poudre délayable à l'eau.

**Couleur** .....Blanc crème.

**Caractérisation**.....(NF T 36-005) : famille III - classe 3.

**Classification**..... (EN 16566) : G<sub>3</sub>S<sub>2</sub>V<sub>0</sub>W<sub>0</sub>A<sub>0</sub>C<sub>0</sub>R<sub>0</sub>.

**Densité**.....1,2 ±1% - pH : 9 ±0,5.

**Composition**.....Liants cellulósiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.

**Classement au feu**.....a2 s1 d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.

**Directives C.O.V.**.....Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010.  
Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

### INFORMATIONS PRATIQUES

**Stockage** : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité
1 kg	3496250459403.	Carton de 12 boîtes

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage.



#### PLACOPLATRE

Tour Saint-Gobain  
12, place de l'Iris  
92400 Courbevoie  
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00  
www.placo.fr