

Garnissage

SERPO AMG

Enduit allégé de garnissage
Préparation et finition
Idéal en rénovation

SUPPORTS

Particulièrement adapté aux supports dégradés, en rénovation.

- Plaque de plâtre
- Enduit de ciment, carreaux de plâtre, plâtre
- Anciennes peintures avec application d'une sous-couche ou impression micro-poreuse
- Béton banché
- Autres supports, nous consulter

Avant toute application, s'assurer que les fonds sont sains, secs, solides et propres, conformément au DTU 59.1 et 59.4 actuellement en vigueur.



Allégé

LES + PRODUITS

Très bon pouvoir
garnissant avec faible
retrait

Très bonne glisse
et ponçage facile

Application possible
au rouleau



MANUEL



ROULEAU



INTÉRIEUR



CONSUMATION

2 à 5
kg/m²



ÉPAISSEUR

7 mm



TEMPS DE
SÉCHAGE

12/48H





Garnissage SERPO AMG

MISE EN ŒUVRE

- Matériel**.....Lame à enduire, couteau de peintre, peut s'appliquer au rouleau de 18 mm (malaxer le produit avant).
- Préparation**.....Malaxer le produit sans le diluer.
- Conditions**.....Ne pas appliquer par des températures inférieures à 5°C ou supérieures à 30°C, ni par hygrométrie supérieur à 75%.
- Ponçage**.....Au grain 150 minimum.
- Recouvrement**.....Attendre le séchage total.
- Nettoyage**.....À l'eau après emploi.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Définition**.....Enduit pelliculaire en pâte, prêt à l'emploi en phase aqueuse.
- Couleur**.....Blanc.
- Caractérisation**.....Suivant norme AFNOR NF-T 36-005, famille III, Catégorie 2.
- Classification**.....Conforme à la norme AFNOR NF-T 30-608. Codification selon AFNOR NF-T 30-608 : $G_3S_2V_0W_0A_0C_0R_0$.
- Densité**..... $1,25 \pm 1\%$ - pH : $8,5 \pm 0,5$.
- Composition**.....Liants cellulosiques et acryliques, charges minérales sélectionnées, additifs.
- Classement au feu**.....a2-s1,d0. Procès-verbal disponible sur simple demande.
- Directives C.O.V.**.....Valeur limite en UE (cat.i/PA) : 140 g/l à partir du 1/1/2010. Ce produit contient au maximum 1 g/l de C.O.V..

INFORMATIONS PRATIQUES

Stockage : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de l'humidité et des fortes chaleurs.

Conditionnement	Code EAN	Quantité/palette
Seau de 10 L	3496250458079	44

Pour travailler en toute sécurité, respectez les conseils de prudence présents sur l'emballage. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande.



PLACOPLATRE
Tour Saint-Gobain
12, place de l'Iris
92400 Courbevoie
Tél. : +33 (0)1 88 54 00 00
www.placo.fr