

Doublage sur montants pour locaux très humides-2x Glasroc® H Ocean 18S-Hydrostil®+ M 48-cm4 - 0,45 m -Simple--2,7m- isolant 45-Up -Brique isolante-EI60dB

Description

Les doublages Glasroc® H Ocean sont constitués des plaques de plâtre Glasroc® H Ocean 13 ou 18S hautement hydrofugées associées aux ossatures et vis Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placomix® Hydro ou Placojoint® PR HYDRO et à la bande à joint Hydro Tape. Les doublages Glasroc® H Ocean se déclinent en montages sur montants ou avec appuis et fourrures. Cette solution est constituée de 2 plaques Glasroc® H Ocean 18S hautement hydrofugées associées aux ossatures et vis Hydrostil®+ 500h, à l'enduit Placomix® Hydro et à la bande à joint Hydro Tape. Elle est destinée aux locaux Eb+ collectifs et à certains locaux EC comme les cuisines collectives et douches collectives de stade ou de gymnase. La plaque Glasroc® H Ocean 18S possède un carton de couleur bleu clair et elle est classé A1.

Domaines d'emploi

Les doublages Glasroc® H Ocean sont destinées aux locaux EB+ collectifs(1) et aux locaux EC(1) suivants : douches collectives de stade ou de gymnase, centres aquatiques, balnéothérapies (à l'exclusion des saunas et hammams), piscines et locaux en communication directe avec le bassin.

Performances

Parement		2x Glasroc® H Ocean 18S
Isolation	Type d'isolant	Laine minérale
	Type de mur support	Parpaing creux
	Résistance thermique du support	0,08 m ² .K/W
	Résistance thermique de l'isolant	1,4 m ² .K/W
Ossature	Montant/Rail ou Cornière	Hydrostil®+ M 100 et R 100
	Montant simple ou double	Double
	Entraxe ossature	0,45 m
	Hauteur limite	5,60 m
Résistance au feu		EI60
Performances acoustiques	Gain acoustique ΔR_A	26 dB
Résistance aux chocs		120 J

Justificatifs

Référence RE acoustique :	Simulations acoustiques
Référence PV Résistance au feu :	RS15-102
DTA/DTU :	Avis Technique n° 9/16-1032

Notes

Note incendie: PV RS15-102. Performance obtenue avec joints horizontaux décalés de 600 mm d'une peau à l'autre. Hauteur limitée à 5 m.

L'isolant pourra être de type laine de verre : GR 32 - 45 mm (Saint-Gobain Isover)

100% SYSTÈME Placo® → 100% Performances GARANTIES Seule l'association exclusive des produits et accessoires Placo® et le respect des règles de mise en œuvre vous garantit des résultats conformes aux procès-verbaux de classement et aux rapports d'essais de Placoplâtre.

Le présent document, non exhaustif, a pour objectif de synthétiser et résumer les documents techniques de référence qui sont disponibles sur le site internet et via l'assistance technique Placoplâtre®. Les illustrations ne sont pas contractuelles ; l'aspect final du système et la teinte des produits peuvent varier.