



L'incontournable GR 32 sans revêtement

GR 32 NU

Panneau en laine de verre nu



Bénéfices

SOUPLE ET RIGIDE À LA FOIS !

- Comme le GR 32 revêtu kraft, le panneau tient debout tout seul grâce à son excellente tenue mécanique, pour une manipulation aisée par une seule personne
- La laine souple reprend parfaitement son épaisseur après ouverture, pour assurer un bon calfeutrement entre le mur et le parement, du sol au plafond ! Elle évite les ponts thermiques
- Le panneau s'adapte à tous les murs, même aux plus irréguliers
- Panneau conçu pour s'intégrer parfaitement au système OPTIMA

PERFORMANCES THERMIQUES DE HAUT NIVEAU

- Une conductivité thermique de 0,032 W/(m.K)
- Performances acoustiques garanties : gain de 12 à 26 dB par rapport à la paroi non isolée dans le cadre d'une mise en oeuvre avec le système OPTIMA

INCOMBUSTIBLE

- Excellente réaction au feu avec son classement A1

Solutions

Optima Murs|Cloisons séparatives thermo-acoustiques

Description

Conductivité thermique	0.032 W/(m.K)
Réaction au feu	A1
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	1.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	15.0

Certificat Acermi 02/018/098
 Numéro de la DoP 0001-11

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
71714	60	1.85	0,600	1,350	12,000	192	16	155,5160	B
73517	100	3.15	0,600	1,350	8,000	128	16	103,6773	A
85741	120	3.75	0,600	1,350	5,000	100	20	80,9979	B
85742	140	4.35	0,600	1,350	5,000	80	16	64,7983	B

*Disponibilité:
 A, produit disponible sur stock
 B, produit disponible sur fabrication
 C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont comprimés puis conditionnés en colis sous film polyéthylène rétracté et livrés sur palettes bois banderolées.

Info-tri du produit

