



Isolant rigide certifié en fibres de bois, pour l'isolation des murs et des toitures par l'extérieur

ISONAT MULTISOL 140

Multisol 140 est l'isolant le plus polyvalent de la gamme rigide Isonat. Il peut être installé seul, ou associé à un autre isolant de la gamme rigide pour une mise en oeuvre en double couche en toiture. Les grands formats permettent de gagner du temps sur chantier. Son profil rainures et languettes notamment apprécié en COB, son pouvoir isolant et sa compatibilité avec les enduits lui permettent d'assurer une double fonction : isolant et support d'enduit. Multisol 140 n'impose pas de sens de pose de par sa monodensité : il est réversible, ce qui limite le gaspillage sur chantier.



Bénéfices

Structure monodensité très résistante et traitement hydrofuge dans la masse
Profil rainuré languette adapté à la construction bois pour un jointoiement des panneaux optimal
Approvisionnement et fabrication en France
Excellente isolation acoustique en sarking

Produit validé en sarking par un ETN dans de multiples configurations

Solutions

Isolation thermique par l'extérieur

Description

Conductivité thermique	0.042 W/(m.K)
Réaction au feu	E
Absorption d'eau à court terme (Ws)	< 1
Perméabilité à la vapeur (MU)	3.0
Résistance à l'écoulement de l'air (Afr)	100.0
Résistance à la compression (Cs(10))	70 kPa
Résistance à la traction perpendiculaire aux faces (Tr)	10.0 kPa
Certificat Acermi	14/217/904
Numéro de la DoP	0008-02

Références & Conditionnements

Code article	Epaisseur (mm)	Rés. thermique (m ² .K/W)	Largeur (m)	Longueur (m)	pan(Rlx)/paq	pan(Rlx)/pal	paq/pal	m ² /pal	Disponibilité *
12059	40	0.95	0,575	1,875	0,000	60		64,6831	B
13083	60	1.4	0,600	1,900	0,000	40		45,5996	C
12027	60	1.4	0,572	1,872	0,000	40		42,8311	A
12060	80	1.9	0,572	1,872	0,000	30		32,1234	A
12028	100	2.35	0,572	1,872	0,000	24		25,6987	A
12061	120	2.85	0,572	1,872	0,000	20		21,4156	A
12062	140	3.3	0,572	1,872	0,000	16		17,1325	A
12063	160	3.8	0,572	1,872	0,000	14		14,9909	A
12064	180	4.25	0,572	1,872	0,000	12		12,8493	C
12065	200	4.75	0,572	1,872	0,000	12		12,8493	B
12066	240	5.7	0,572	1,872	0,000	10		10,7078	C

*Disponibilité:

A, produit disponible sur stock

B, produit disponible sur fabrication

C, produit disponible sur fabrication avec minimum de commande

Forme de conditionnement

Les panneaux sont conditionnés en colis sous film polyéthylène et livrés sur palettes bois

Info-tri du produit

