



Finition du joint parfaite

PLACOJOINT® GDX 5KG

Enduit poudre à séchage permettant le traitement manuel ou mécanique des joints avec bande papier. Le redoublement des joints se fait après durcissement complet de l'enduit et dépend essentiellement des conditions climatiques (12 à 48 heures).



Bénéfices

Finition soignée

- Haute qualité de finition

Solution esthétique

- Blancheur optimale

Productivité chantier

- Ponçage très facile

Productivité chantier

- Excellente glisse

Productivité chantier

- Application manuelle ou mécanique (Bazooka™)

Description

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg	Outils d'application	Couteau, Platoir, Bazooka™
Type de produit	Enduit poudre à séchage	Consommation minimum	330 g/m ²
Réaction au feu	A2-s1,d0	Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvérisées
Numéro DoP	PEM021	Délai minimum avant finition	24 à 72 heures
Norme européenne	EN 13963:2005		
Etiquette Sanitaire	A+		
Numéro ATEC/DTA	9/05-813		
Numéro QB	18-99-813		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
A89450024	Placojoint® GDX 5kg 24sc	3496250089273	Palette de 24 Sac(s)	5.0	0.080	0.350	0.145	J+6
A89450168	Placojoint® GDX 5kg pal 168sc	3496250089273	Palette de 168 Sac(s)	5.0	0.080	0.350	0.145	J+6

Info-tri du produit