



Enduit à joint à prise rapide

PLACOJOINT® PR4 5KG

Enduit poudre à prise normale (3 heures) pour le jointoiment avec bande des plaques de plâtre permettant un redoublement des joints dans les 5 heures, indépendamment des conditions climatiques.



Bénéfices

Esthétique

- Faible retrait

Productivité chantier

- Ponçage facile

Productivité chantier

- Recouvrement du joint dans la demi-journée.

Productivité chantier

- Utilisable en rebouchage (jusqu'à 2cm).

Productivité chantier

- Idéal pour tous types de chantiers.

Description

Application

Jointoiment

Caractéristiques techniques

Taux de gâchage	Environ 11 à 12 litres d'eau pour un sac de 25kg	Outils d'application	Couteau, Platoir
Type de produit	Enduit poudre à prise	Consommation minimum	330 g/m ²
Réaction au feu	A1	Précautions d'emploi	Appliquer sur des surfaces saines, sèches et non pulvéru-lentes
Numéro DoP	PEM021	Délai minimum avant finition	5 heures
Norme européenne	EN 13963:2005		
Etiquette Sanitaire	A+		
Numéro QB	18-99-815-2		

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur (m)	Longueur(m)	Largeur (m)	Délai
A83500024	Placojoint® PR4 5kg 24sc	3496250007796	Palette de 24 Sac(s)	5.0	0.075	0.350	0.145	J+6
A83500168	Placojoint® PR4 5kg pal 168sc	3496250007796	Palette de 168 Sac(s)	5.0	0.075	0.350	0.145	J+6

Info-tri du produit