



Complément d'isolation thermique

PLACOMUR® MARINE 0.65 13+20

Complexe de doublage constitué d'un panneau isolant en polystyrène expansé (PSE), associé à une plaque de plâtre Placo® hydrofugée.



Bénéfices

Isolation thermique

- Premier niveau de confort thermique

Résistance à l'humidité

- Haute résistance à l'humidité (niveau H1)

Gain de place

- Epaisseur totale 33mm

Description

Epaisseur arrondie de la plaque	13 mm
Epaisseur réelle	32.5 mm
Nombre de parements	1
Epaisseur d'isolant	20 mm
Epaisseur totale	33.0 mm
Application	Doublage collé

Caractéristiques techniques

Type de plaque	H1	Réaction au feu	B-s1,d0
Type d'isolation	Thermique	Résistance thermique	0.65 mK/W
Type de produit	Complexe de doublage	Conductivité thermique (l)	32 mW/m.K

Numéro DoP	D001
Norme européenne	EN 13950:2014
Etiquette Sanitaire	A+

Références & Conditionnements

Code article	Nom article	EAN de l'unité de base	Conditionnement	Poids (kg)	Hauteur bte (m)	Longueur bte (m)	Largeur bte (m)	Délai
D34232500	Placomur® Ma 0.65 13+20 250	3496250197565	Pile de 36 Plaque(s)	29.64	0.033	2.500	1.200	J+6
D34232600	Placomur® Ma 0.65 13+20 260	3496250196025	Pile de 36 Plaque(s)	30.826	0.033	2.600	1.200	J+6

Info-tri du produit

